

Az **Alávaló** (Alkyd-uretán gyanta alapú, levegőn száradó) **alapozó és átvonó festék** egy olyan korszerű és költséghatékony felületbevonó, amely hatékony korróziógátló és erős vízellenálló képességgel is rendelkezik. Az Alávaló egyúttal a teljes száradást követően dekoratív rugalmas és biztos kopásállósággal rendelkező, selyemfényű filmes fedőréteget biztosít a bevont felületek számára.

Az **Alávaló** védelmi képessége kettős, hiszen nem csupán erős vízzáró és passzíválló tulajdonsága révén tartja távol a nedvességet a bevont felületektől, de inhibitor technológiájú korróziót megelőző összetevőinek köszönhetően is hatékony kémiai védelemmel rendelkezik.

Az **Alávaló** jól tapad olyan speciális fémfelületen is, mint a horgany vagy más könnyűfémek, amelyek alapozása a legtöbb esetben elengedhetetlen bármely festési munkálatot megelőzően. Mindezek mellett az Alávaló két rétegben önmagában is alkalmas fedőfesték bevonatként alkalmazva, tekintve, hogy felülete, tartósan rugalmas és kopásálló lesz a teljes száradást követően, amely selyemfényű filmréteget biztosít a bevont felületnek.

Az **Alávaló** alkalmazása nem csupán fémfelületek védelme érdekében, de olyan vegyes szerkezetű felületeken is javasolt, amelyek fokozott nedvességnek lehetnek kitéve, ezáltal fokozott védelemre szorulnak. Az Alávaló a dekoratív bevonatok alatti rétegekben – közvetlenül az első vonalban - védelmezi a felületeket a nedvesség kártékony hatásaitól.

Kiszerezések: 0,75 l és 2,5 l fémkannában.

Színválaszték: Fekete, szürke, krém és vörös.

Hígíthatóság: A termék általában nem igényel további hígítást, ugyanakkor egyedi igény esetén háztartási lakkbenzinnel hígítható.

Száradási idők:

- porszáradás kb. 35-40 perc
- teljes átszáradás kb. 2 óra

Kiadósság: kb. 8 m²/ liter

VOC tartalom: EU határérték a termékre („A”/”i”): 500 g/l (2010) Az Alávaló legfeljebb 500 g/l VOC-t tartalmaz.